



СМЕС ЗА ЗИДАНЕ НА ТУХЛИ

МФ02 ХТРА

CE
08

EN 998-1

ТИП

Вароциментова

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Отличен разтвор за зидане на тухли, ръчно или машинно, а също така и за видима фугирана зидария.

СВОЙСТВА

- лесна за разбъркване и нанасяне
- висока производителност при нанасяне с машина
- отлично сцепление към основата
- екологично чист продукт
- негорима

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

До 20 mm

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да се почисти от прах и каквито и да било замърсявания.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В дълбок съд с гладки стени се наливат 5 l вода за една опаковка. Добавя се сухата смес на части, като се разбърква с миксер или ръчно до получаване на хомогенна смес. Температурата на водата да не надвишава 20°C. Машинното приготвяне на сместа става с всички разпространени специализирани машини, а полагането става с подходяща дюза.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се полага ръчно с мистрия или с машина до 30 минути след приготвянето му. Сместа да не се полага при температура под 5°C, върху замръзнала основа или при нощна температура по-ниска от 5°C.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

РАЗХОДНА НОРМА

1,7 kg суха смес – 1 m² при дебелина 1 mm
125 kg суха смес – 1 m³ – тухли (керамични)
25 kg суха смес – 0,2 m³ – тухли

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зърнистост	0 до 2,00 mm	
Обемна плътност	над 1500 kg/m ³	
Якост на натиск	3,4 N/mm ²	БДС EN 1015-11
Якост на огъване	1,1 N/mm ²	БДС EN 1015-11
Капилярна абсорбция на вода - kg/m ² .min ^{0,5}	0,128	БДС EN 1015-18
Съдържание на хлориди %	0,08	БДС EN 1015-17

София
бул. Св. Климент Охридски 115
тел.: 02/816 76 60
факс: 02/816 76 37
sales@denelbg.com
www.denelbg.com

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSSAS 18001:2002

ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТ
ПРОДУКТ



25 КГ



XI ДРАЗНЕЦ
R36/37/38 дразнител за очите, дихателни пътища и кожата
R43 възможна е чувствителност при контакт с кожата
Съдържа цимент
Реагира алкално
S2 да се пази от достъп на деца
S22 да не се вдишва праха
S24/25 да се пазят кожата и очите при контакт да се измива обилно с вода
S26 при контакт с очите да се консултира допълнително с лекар
S36/37 да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици
S46 при поглъщане да се търси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката на етикета
S8 опаковката да се пази от влага



C/PAP/PP



05

Ид. № 005 НСИОСП
156/13.02.2007 г. и
БДС EN 998-1,2.
Протокол от изпитване
№ 220/20.03.2007 г.
НИИСМ София