



# ДРАСКАНА ФАСАДНА МАЗИЛКА

# MΦ06

# SUPRA

# CE 08

# EN 998-1

## ТИП

Циментова

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Външна, декоративна, драскана, водоотблъскваща мазилка за полагане върху вароциментови хастарни, саниращи мазилки и като финален слой върху топлоизолационни системи ДЕНЕЛ.

## СВОЙСТВА

- лесна направа на сместа
- висока паропропускливост
- мразоустойчива
- негорима
- водоотблъскваща
- устойчива на атмосферни въздействия
- екологично чист продукт

## ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

2-2,5 mm

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е суха, твърда, добре почистена от замърсявания – прах, мазни петна и т.н. При порьозни основи и основи с неравномерна структура е необходимо да бъдат третираны с ДЕНЕЛ ГРУНД за егализиране на водопоглъщането. В противен случай съществува опасност положената мазилка да има неравномерен цвят.

## ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква в 5,5 l вода и с получения разтвор се измазват около 6,60 m<sup>2</sup> площ при дебелина 2,5 mm. В дълбок съд с гладки стени се налива точното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се бърка с механична бъркалка, докато се получи мека хомогенна смес. От време на време разтворът се пребърква.

## ПОЛАГАНЕ

За по-добра организация на полагането е желателно да работят двама мазачи в екип. Първият мазач полага разтвора ръчно с маламашка до 30 минути след изготвянето му. Веднага след като вече е положено 1 до 1,5 m<sup>2</sup>, вторият заглажда и драска в зависимост от желаната структура чрез хоризонтални, вертикални или кръгови движения (търкания) с пластмасова пердашка.

Първият мазач да не изпреварва втория с повече от 1,5 m<sup>2</sup>.

Полагането да се извършва на суха основа и температура от 5°C до 25°C. Да се избягва работа при директно и силно слънцегреене по фасади и време на работа и 1-2 часа след полагане.

## ПРЕПОРЪКА

Използвайте цялото съдържание на опаковката при приготвяне на сместа. Не мокрете допълнително мазилката при обработката ѝ! Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор. Стриктно спазвайте определеното количество вода!

## РАЗХОДНА НОРМА

3,8 kg суха смес за 1 m<sup>2</sup> при зърнистост 2,5 mm

## СРОК НА ГОДНОСТ


1 година

## СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зърнистост	до 2,5 mm	
Обемна плътност	>1500 kg/m <sup>3</sup>	
Якост на натиск	6,7 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1015-11
Якост опън при огъване	2,8 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1015-11
Капилярна абсорбция на вода - kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup>	0,002	БДС EN 1015-18
Якост на сцепление с основата	3,2 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1015-12
Коефициент на преминаване на водни пари μ kg/m <sup>2</sup> .s.Па	5,8.10 <sup>-12</sup>	БДС EN 1015-19



## ДРАСКАНА ФАСАДНА МАЗИЛКА

### XI ДРАЗНЕЩ

R36/37/38 дразнител за очите, дихателни пътища и кожата  
R43 възможна е чувствителност при контакт с кожата

Съдържа цимент

Реагира алкално

S2 да се пази от достъп на деца

S22 да не се вдихва праха

S24/25 да се пазят кожата и очите

при контакт да се измива обилно с вода


S26 при контакт с очите да се консултира допълнително с лекар

S36/37 да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S46 при поглъщане да се търси незабавно медицинска помощ и да се

покаже опаковката на етикета

S8 опаковката да се пази от влага



C/PAP/PP

## 05

Ид. № 005 НСИОССП  
156/13.02.2007 г. и  
БДС EN 998-1,2.  
Протокол от изпитване  
№ 556/08.09.2006 г.  
на НИИСМ София



София  
бул. Св. Климент Охридски 115  
тел.: 02/816 76 60  
факс: 02/816 76 37  
sales@denelbg.com  
www.denelbg.com

ISO 9001:2000  
ISO 14001:2004  
OHSSAS 18001:2002

ЕКОЛОГИЧНО  
ЧИСТ  
ПРОДУКТ



# 25 КГ