



ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

ПН02

INTRA

CE 08

EN 12004

ТИП

Циментова

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Замазка за изравняване на подове. Идеална основа за финални покрития, крайна настилка за мазета и тавански помещения.

СВОЙСТВА

- лесна направа на сместа
- отлично загладане
- негорима
- лесно се нанася
- екологично чист продукт

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Над 3 mm. При дебелина над 25 mm е желателно да се поставя армировъчна мрежа.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата да е здрава, плътна, много добре почистена от прах, пясък, мазни петна, гипс, вар и други замърсители.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква с 5,5 l вода. Температурата на водата да не бъде над 20°C. В съд с гладки стени се налива точно количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес и се разбърква с механична бъркалка (или ръчно) до получаване на хомогенна, мека, пластична и гладка смес. От време на време разтворът се разбърква.

Машинното приготвяне на сместа става в специализирани машини за мазане с подходяща дюза.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се полага ръчно или машинно върху подготвената основа и се изравнява с метален мастер. Температурата на пода да бъде над 5°C, а на въздуха в помещението – над 10°C. Да се използва в течение на 20 минути от направата.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

РАЗХОДНА НОРМА

1,6 kg суха смес за 1 m² при дебелина 1 mm

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

София
бул. Св. Климент Охридски 115
тел.: 02/816 76 60
факс: 02/816 76 37
sales@denelbg.com
www.denelbg.com

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSSAS 18001:2002

ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТ
ПРОДУКТ



25 КГ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Зърнистост	0-1,25 mm	
Обемна плътност	> 1500 kg/m ³	
Якост на натиск	16,4 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Якост на огъване	4,3 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Якост на сцепление с бетон	3,1 N/mm ²	БДС EN 1015-12
Водопопускливост w - kg/m ² h ^{0,5}	0,37	БДС EN 1062-3



ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

X1 ДРАЗНЕЩ

R36/37/38 дразнител за очите, дихателни пътища и кожата
R43 възможна е чувствителност при контакт с кожата

Съдържа цимент
Реагира алкално

S2 да се пази от достъп на деца

S22 да не се вдишва праха

S24/25 да се пазят кожата и очите

при контакт да се измива обилно с вода

S26 при контакт с очите да се консултира допълнително с лекар

S36/37 да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S46 при поглъщане да се търси незабавно медицинска помощ и да

се покаже опаковката на етикета

S8 опаковката да се пази от влага



C/PAP/PP



05

Ид. № 005 НСИОСП
156/13.02.2007 г. и
БДС EN 12004.
Протокол от изпитване
№ 558/08.09.2006 г.
НИИСМ София